LANDHAUSFARBE

Farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit – für alle Witterungsbedingungen!

2101 Weiß deckend
2203 Fichten-Gelb deckend
2204 Elfenbein deckend
2205 Sonnengelb deckend
2308 Nordisch Rot deckend
2310 Zeder/Rotholz deckend
2311 Karminrot deckend
2404 Tannengrün deckend
2501 Labrador-Blau deckend
2506 Royal-Blau deckend
2507 Taubenblau deckend
2606 Mittelbraun deckend
2607 Dunkelbraun deckend
2703 Schwarzgrau deckend
2704 Steingrau deckend
2708 Kieselgrau deckend
2716 Anthrazitgrau deckend
2735 Lichtgrau deckend
2742 Verkehrsgrau A deckend

1 ANSTRICH

Produktbeschreibung:
Deckender, anfangs leicht seidenglänzender, dann seidenmatter Holzanstrich auf Naturölbasis für Holz im Außenbereich. Offenporig, lässt das Holz atmen, vermindert Quellen und Schwinden. Wasserabweisend, äußerst wetter- und UV-beständig. Reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Ohne Abschleifen einfach überstreichen; eine Grundierung ist nicht notwendig. Leicht und ansatzfrei verstreichbar. Trocknet beim Streichvorgang nicht an. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3). Holzton und Maserung werden überdeckt. Die Struktur des Holzes bleibt erkennbar.

Anwendungsbereiche:
Osmo Landhausfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich, wo ein deckender, biozidfreier, besonders dauerhafter, seidenmatter Anstrich gewünscht wird: Holzfassaden, Balkone, Fenster und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmöbel und Gartenhäuser, Carports usw. Ideal zur Erneuerung alter offenporiger Anstriche und verwitterter Holzflächen.

Inhaltsstoffe:
Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl), Paraffine, Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1/e): 400 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max 400 g/l VOC. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:
Spezifisches Gewicht: 1,0-1,35 g/cm³
Viskosität: 20-60s DIN EN ISO 2431/4 mm, sämig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 60 °C nach DIN EN ISO 2719
pH-Wert: nicht erforderlich

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.de**

Lagerfähigkeit:
5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:
Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20 % Holzfeuchte). Osmo Landhausfarbe ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Wird ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das Holz vorher – möglichst allseitig – mit Holz-Imprägnierung WR vorbehandeln. Vor dem Weiteranstrich 12-24 Stunden trocknen lassen.
Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekannten Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

Verarbeitung:
Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserrichtung ausstreichen. Bei guter Belüftung ca. 10-12 Stunden trocknen lassen. Dann 2. Anstrich – ebenfalls dünn – auftragen. Bei Renovierung genügt in der Regel 1 Anstrich auf die schmutzgesäuberte Oberfläche.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:
Ca. 12 Stunden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:
Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 26 m²/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:
Die über Jahrzehnte bewährte Landhausfarbe ist auch in Ihrer Wunschfarbe erhältlich. Schon ab 1 x 2,5 l in 186 RAL Classic und 1.950 NCS Farbtönen sowie mit biozidem Filmschutz-Zusatz auf Anfrage erhältlich. Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltsstoffen.

Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung:
Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:
2101 Weiß deckend
2203 Fichten-Gelb deckend
2204 Elfenbein deckend
2205 Sonnengelb deckend
2308 Nordisch Rot deckend
2310 Zeder/Rotholz deckend
2311 Karminrot deckend
2404 Tannengrün deckend
2501 Labrador-Blau deckend
2506 Royal-Blau deckend
2507 Taubenblau deckend
2606 Mittelbraun deckend
2607 Dunkelbraun deckend
2703 Schwarzgrau deckend
2704 Steingrau deckend
2708 Kieselgrau deckend
2716 Anthrazitgrau (RAL 7016) deckend
2735 Lichtgrau (RAL 7035) deckend
2742 Verkehrsgrau A (RAL 7042) deckend

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.de**

Gebindegrößen:
0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 25 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/21

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.de**