


















Produkteigenschaften		
Format		914 x 457 x 6,0 mm
Verpackung	Paket:	5 Elemente / 2,088 m ² / 21,067 kg
	Palette:	40 Pakete / 83,540 m ² / 882,66 kg

Toleranzen (Anforderung EN 16511:2014)		
Rechtwinkligkeit des Elementes ($\leq 0,20$ mm)		$\leq 0,15$ mm
Bestimmung der Kantengeradheit ($\leq 0,30$ mm/m)		$\leq 0,20$ mm/m
Ebenheit konkav/konvex	längs ($\leq 0,50 / \leq 1,0$ %)	$\leq 0,30 / \leq 0,50$ %
	breit ($\leq 0,15 / \leq 0,20$ %)	$\leq 0,10 / \leq 0,15$ %
Oberflächenbündigkeit	(mittel $\leq 0,10$ mm)	mittel $\leq 0,10$ mm
	(max. $\leq 0,15$ mm)	max. $\leq 0,15$ mm
Fugenöffnung	(mittel $\leq 0,15$ mm)	mittel $\leq 0,05$ mm
	(max. $\leq 0,20$ mm)	max. $\leq 0,10$ mm

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- Vollflächige Verklebung möglich (siehe Hinweise im Ratgeber)
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten

Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 16511	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsstufe 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 16511	Klassenräume, Großraumbüros, Boutiquen
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	< E1
	Trittschall	EN ISO 10140	17 dB
	Längs- und Querfugenauszugskraft	ISO 24334	Längs ≥ 4 KN/m Quer ≥ 3 KN/m
	Beständigkeit gegen Abrieb	prEN 15468 Anhang A	> 5.000 Umdrehungen
	Maßänderung	EN ISO 23999	$\leq 0,20$ %
	Mikrokratztbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A1
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung schiefe Ebene	ISO 22196	Mineralstruktur: R9
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39
	Feuchtraumeignung: 100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen (bitte Verlegehinweise beachten).		

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime-5_DE_20210501
Datum:	15.12.2018	Aktuellste Version unter:	https://parador.de/services/downloads/elastische-bodenbelaege
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.05.2021