PARADOR

Laminat Basic 200 / 200V

Produkteigenschaften

Format	Basic 200	Basic 200V
	1285 x 194 x 7 mm	1285 x 194 x 7 mm
Verpackung	Paket: 12 Elemente/ 2,991 m²/ 19,64 kg	Paket: 11 Elemente/ 2,742 m²/ 18,9 kg
	Palette: 40 Pakete/ 119,66 m²/ 800 kg	Palette: 40 Pakete/ 109,69 m²/ 771 kg
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		
Privater Bereich	15 Jahre	
Gewerblicher Bereich	5 Jahre	
Hinweise	- keine Freigabe für vollflächige Verklebung	
	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung	
	- Technische Änderungen vorbehalten	

Toleranzen (EN 13329)

Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20 mm)		≤ 0,10mm
Kantengeradheit der Deckschicht (≤ 0,30 mm)		≤ 0,10 mm/m
Höhenunterschiede zwischen Elementen	**(mittel ≤ 0,10 mm)**	(mittel ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
Fugenöffnungen zwischen Elementen	**(mittel ≤ 0,15 mm)**	(mittel ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
Riegelbreitenversatz		± 2 mm
Ebenheit des Elementes	**fw, concave ≤ 0,15 % fw, convex ≤ 0,20 %**	
	fl, concave ≤ 0,50 % fl, convex ≤ 1,00 %	

EN 14041:2004/AC:2006

www.blauer-engel.de/uz176

Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 13329	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsklasse 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 13329	Hotels, Konferenzräume, kleine Büros
	Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329, Anhang E	AC 3 (≥ 2.000 Umd.)
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (kleine Kugel)	EN 17368	≥ 10mm
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (große Kugel)	EN 13329, Anhang H	≥ 500mm
Cfl-s1	Brandverhalten	EN 13501-1	C_{fl} s1
DS	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,35
		EN 14041	DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5
	Verhalten gegenüber Zigarettenglut	EN 438-2	Grad 4
	Lichtechtheit	EN ISO 4892-2	Graumaßstab: Stufe ≥ 4
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12664	0,043 m²*K/W
	Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes	EN ISO 16581	Typ 0, keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
E1 HCHO	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	> 1 kN/m (Länge) > 2 kN/m (Breite)
	Trittschall	ISO 717-2	14 dB (auf Parador Akustik-Protect 100)
	Maßänderung	EN 13329, Anhang C	≤ 0,9mm
	Dickenquellung	ISO 24336 (≤ 18 %)	Basic 200: ≤ 15 % Basic 200V: ≤ 13 %
	Abhebefestigkeit	EN 13329, Anhang D	≥ 1,8 N/mm²
	Verhalten bei Kratzbeanspruchung	EN 438	Grad 4
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Seidenmatte Struktur: R10 / Holzstruktur: R9
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38