

Produktdatenblatt Bennett & Jones

Sortiment | 14 mm Echtholzparkett

Produktdaten

| | |
|--------------------------|---|
| Format in mm (L * B * D) | Landhausdiele 1900 x 190 x 14 |
| Nutzschicht | ca. 3,0 mm |
| Verpackung | 8 Paneele |
| Paket | 2,889 m ² ; 22,5kg |
| Garantie | 15 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung |
| Verriegelung | Clickverbindung 2G |
| Hinweise | Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung |

Produktaufbau

| | |
|-------------|---------------|
| Nutzschicht | Laubholz |
| Mittellage | Fichte Träger |
| Gegenzug | Pappel |

Produkteigenschaften

| | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| | Prüfnorm | |
| Wärmedurchlasswiderstand | DIN EN 4108-4 | 0,13W/mK |
| Biologische Dauerhaftigkeit | | Klasse 1 |
| PCP-Gehalt | | ≤5 ppm |
| Formaldehyd | EN 717 - 2 | E1 |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Dfl-s1 |
| Stuhlrollenbeanspruchung | DIN EN 13329 | Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen |
| Sortiervorgaben | EN 13489 | Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt |
| Verlegeart | EN 13489 | schwimmend, vollflächig verklebt |
| Fussbodenheizung | | Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht |
| Renovierung | | Mindestens 2 x abschleifbar bei normalem Verschleiß |
| Entsorgung | | Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich |

Toleranzen nach EN 13489

| | | |
|--|--|----------|
| Zulässige Breitenabweichung | | ± 0,2 mm |
| Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit | | ≤ 0,2 % |
| Längskrümmung (entlang des Elementes) | | ≤ 0,1 % |
| Querkrümmung (über das Element) | | ≤ 0,2 % |
| Überzahn (zwischen den Elementen) | | ≤ 0,2 mm |
| Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstauslieferung | | 5-9% |

Sonstige Verpackungseigenschaft Jedes Paket kann eine Diele in zwei Teilstücken enthalten**Oberflächeneigenschaften**

| | Prüfnorm | Lack | Naturoel | Naturoel gebürstet |
|--------------------------|-----------------|---------|----------|--------------------|
| Rutschhemmung | EN 15676 | USRV 70 | USRV 57 | USRV 94 |
| Fleckenunempfindlichkeit | DIN 68861 - 1 | 1B | 1C | 1C |
| Kratzbeanspruchung | Hamberger Hobel | ≥ 20 N | n.n | n.n |

Die Sortierung ist durch ihr lebhaftes Erscheinungsbild von konventionellen Sortierkriterien losgelöst. Äste und Risse sind ein gewünschtes optisches Merkmal, dadurch kann es bei Klimaschwankungen zu Rissen mit Schieferbildung kommen.