









Produkteigenschaften	
<b>Format</b>	2200 x 185 x 13 mm
Nutzschicht	ca. 3,6 mm
<b>Verpackung</b>	Paket: 9 Elemente / 3,663 m <sup>2</sup> / 29,304 kg
	Palette: 32 Pakete / 117,216 m <sup>2</sup> / 937,728 kg
<b>Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)</b>	
25 Jahre (Privater Bereich)	
<b>Hinweise</b>	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten

Produktkennzeichnungen				
 EN 14342:2013			 www.blauer-engel.de/luz176	
 Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID: 608007915	 PEFC04-31-0507	 THIRD-PARTY VERIFIED ISO 14001 and EN 15804 Institut Baues und Umwelt eV		

\* gilt nicht für geräucherte Produkte

Toleranzen (EN 13489)	
Zulässige Längenabweichung ( $\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Zulässige Breitabweichung ( $\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Rechtwinkligkeit des Elementes ( $\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Längskrümmung entlang des Elementes ( $\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Querkrümmung über die Breite ( $\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Oberflächenbündigkeit ( $\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeigneter Verlegeunterlage.	EN ISO 10456	0,087 m <sup>2</sup> *K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Trittschall	ISO 717-2	18 dB (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
			Lack
			Naturöl Plus
	Gleitreibung	EN 13893	$\mu \geq 0,47$
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass) 51 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D <sub>fl</sub> s1
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D <sub>fl</sub> s1
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 5 Kennwert 5 außer Ammoniaklösung (Grad 2)
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0 n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 9 R 10

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic_DE_20210401
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version siehe:	<a href="https://parador.de/services/downloads/parkett">https://parador.de/services/downloads/parkett</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.04.2021

Freie Sortierung nach EN 13489								
Sortiment:	Schiffsboden							
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle							
Holzart:	Ahorn, kanadisch	Bergahorn, europäisch	Buche		Eiche			
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ES-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			
	Version 3 2012	Version 5 2019	Version 7 2019		Version 13 2019			
	N2	N2	N2	N3	N1	N2	N3	N4
Sortierung:	Natur	Natur	Natur	Living	Select	Natur	Living	Living astig
Gesunder Splint	-	-	-	-	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig auch leicht verfärbt	zulässig auch leicht verfärbt
Äste (fest verwachsen)	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 20 mm	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 20 mm
Punktäste	zulässig: bis 2 mm	zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 6 mm	zulässig: bis 15 mm	zulässig: Katzenpfoten
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig: schwarze Striche	zulässig: Farbgallen bis 80 mm	zulässig: Farbgallen bis 80 mm	zulässig: Farbgallen	-	-	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	nicht zulässig	zulässig: bis 10mm	zulässig: bis 10mm	zulässig	-	-	-	zulässig
Markstrahlen	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne, leichte Verfärbungen	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne / leichte Verfärbungen	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne, leichte Verfärbungen	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne, leichte Verfärbungen
Weißstreifigkeit	-	-	-	-	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile								
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.								
Bemerkung								
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.								

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_DE_20210401
Datum:	01.05.2013	Aktuellste Version unter:	<a href="https://parador.de/services/downloads/parkett">https://parador.de/services/downloads/parkett</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.04.2021	Seite 1 von 3

Freie Sortierung nach EN 13489							
Sortiment:	Schiffsboden					Fineline	
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle					Oberseite der Deckschicht	
Holzart:	Esche europäisch	Kirsche, europäisch, gedämpft		Walnuss, amerikanisch		Eiche	Esche
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Fraxinus excelsior L. / FXEX	Prunus avium L. / PRAV		Juglans nigra L. / JGNG		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Fraxinus excelsior L. / FXEX
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-L-ES	ES-L-KIR eur		ER-L-SWN		ER-L-EI	ER-L-ES
	Version 9 2020	Version 3 2012		Version 5 2015		Version 1 2011	Version 1 2011
	N3 / A3	N2	N3	N2	N3	N2	N2 / N3
Sortierung:	Living	Natur	Living	Natur	Living	Natur	Natur
Gesunder Splint	-	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	-
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 30 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm	nicht zulässig
Punktäste	zulässig: bis 3 mm	zulässig: bis 3 mm	zulässig	zulässig: bis 3 mm	zulässig: bis 8 mm	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: bis 3 mm
Kittstellen	zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisie	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	-	-	-	zulässig	-	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	-	-	nicht zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	zulässig: schwarzer Kern bis 75% einer Lamelle / Braunkernlamellen bis 50 % pro Deckschicht	-	-	-	-	zulässig	zulässig
Markstrahlen	zulässig	-	-	-	-	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne / Verfärbungen	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	-	-	zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile							
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.							
Bemerkung							
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.							

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_DE_20210401
Datum:	01.05.2013	Aktuellste Version unter:	<a href="https://parador.de/services/downloads/parkett">https://parador.de/services/downloads/parkett</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.04.2021

Freie Sortierung nach EN 13489									
Sortiment:	Landhausdiele								
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht								
Holzart:	Eiche						Esche	Lärche	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE						Fraxinus excelsior L. / FXEX	Larix decidua Mill. / LADC	
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-LH-EI			ER-LH-EI ger.		ER-LH-EI thermo	ER-LH-ES	ER-LH-LÄR	
	Version 3 2019			Version 10 2019	Version 3 2019	Version 10 2019	Version 2 2016	Version 3 2021	Version 2 2014
	LH N2	LH N3	LH N4	LH N6	LH N3	LH N6	LH N4	LH N4	LH N5
Sortierung:	Select	Natur	Living	Rustikal	Natur	Rustikal	Living	Living	Rustikal
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	-	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 50 mm	zulässig: bis 80 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 80 mm	zulässig: bis 50 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 50 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 60 mm	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 60 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 25 mm
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten	zulässig	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: Katzenpfoten	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	-	-	-	-	-	nicht zulässig	zulässig: Harzgallen
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Blitzrisse	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig	zulässig	zulässig: Sternrisse in Ästen
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	nicht zulässig: Kernröhre	nicht zulässig: Kernröhre	nicht zulässig: Kernröhre	zulässig	nicht zulässig: Kernröhre	zulässig	nicht zulässig	zulässig: schwarzer Kern bis 75% einer Diele / bis 30% der Dielen	-
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farben	zulässig: gelblich-braune bis rötlich-braune Farbunterschiede
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig	-	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile									
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.									
Bemerkung									
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.									

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_DE_20210401
Datum:	01.05.2013	Aktuellste Version unter:	<a href="https://parador.de/services/downloads/parkett">https://parador.de/services/downloads/parkett</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.04.2021	Seite 3 von 3